

P580

PISO TRANSITABLE



LÍNEA PREMIUM

USOS En ambientes exteriores o interiores, para el recubrimiento de pisos de hormigón, alisados de cemento, superficies asfálticas, baldosas, cerámicos porosos, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).

Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser pintado o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo e imprimir con **P110 Fijador Sellador**.

Superficies pintadas previamente: Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa o lijar, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. Las superficies manchadas de hongos o algas se deben lavar con una solución de 10 partes de agua y 1 de lavandina, enjuagar bien, dejar secar e imprimir con **P110 Fijador Sellador**.

ACABADO Semi-Mate.

APLICACIÓN A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original. Recomendado para sistema Airless

DESCRIPCIÓN Es una pintura formulada con resinas de alta calidad y cargas de gran dureza, con el propósito de brindar gran resistencia al desgaste típico ocasionado por el tránsito cotidiano, mecánico y por los agentes atmosféricos. De fácil aplicación y rápido secado sin dejar olor.

COMPOSICIÓN Resina acrílica con pigmentos, alguicidas, fungicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensioactivos etoxilados, carboxilados.

RECOMENDACIONES

- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos, cuando la misma es de color.
- Revolver o agitar muy bien la pintura antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Evitar pintar a temperaturas menores de 5°.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.



Dilución al agua: Máximo 10%.



Rendimiento: Entre 10 a 12 m² por litro y por mano, según la superficie a aplicar.



Secado: Al tacto entre 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Repintar a las 6 horas o cuando se observe secado al tacto.



Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

