

P585

TECHADO FIBRADO



LÍNEA PREMIUM

USOS En exteriores para techos nuevos y existentes (transitables o no), losas planas o inclinadas, carpetas de cemento, chapas de fibrocemento, baldosas calcáreas, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La zona a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, humedad, hongos, pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies nuevas (carpetas de cemento): Dejar transcurrir 6 meses para garantizar su correcto curado antes de aplicar el producto o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.

Superficies pintadas previamente: Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa o lijar, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar.

Cabe aclarar que si bien la preparación de la superficie es importante en todos los trabajos de pintura, en el caso de techos, ya sean transitables o no, es fundamental teniendo en cuenta que estas superficies están sometidas a una condición de fricción muy rigurosa y el éxito del esquema depende fundamentalmente de la calidad de la preparación de la superficie.

ACABADO Semi-Mate.

APLICACIÓN A pincel o rodillos. Dar una primera mano diluyendo 2 o 3 partes del producto en una parte de agua. Dejar secar bien. Aplicar las siguientes manos en su consistencia original hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 1mm (equivale a 7 manos del producto o 1kg por metro). Es aconsejable dar las manos en forma cruzada. Si en la superficie se presentan micro grietas, o grietas es recomendable antes de aplicar la primer mano diluida sellar las mismas con **Sellador Transparente** y/o **P190 Sellador Acrílico Fibrado**.

DESCRIPCIÓN Impermeabilizante fabricado con resinas de alta calidad, que forman una película protectora, transitable de gran adherencia y elasticidad, reforzada con fibras sintéticas que le otorgan a la película una resistencia a la abrasión y al desgaste. Es altamente resistente a las condiciones climáticas.

COMPOSICIÓN Resina acrílica con pigmentos, fungicidas, alguicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensioactivos etoxilados, carboxilados.

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies de baja porosidad o que hayan obtenido algún tratamiento con siliconas o ceras, ni cerámicas esmaltadas.
- Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Revolver o agitar muy bien la pintura antes de usar.
- Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.



Rendimiento: Entre 1Kg y 1.5Kg por m².



Secado: Entre mano y mano, al tacto. Para su curado final y poder transitar esperar 24Hs.



Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

0810 666 5312
www.painttec.com.ar

Painttec®

